

パンチングメタル 標準サイズ

580-0043 大阪府松原市阿保6丁目895-1
 東田金網株式会社
 TEL 072-331-2876 FAX 072-337-0225
 代表アドレスメール mesh@higashida.co.jp

丸型パンチング 開口率表(60° 千鳥配列の場合)

孔径	ピッチ	開口率(%)	孔径	ピッチ	開口率(%)	孔径	ピッチ	開口率(%)
1.0	2.0	22.63	4.5	5.5	60.58	9.0	11.0	60.58
1.0	2.5	14.48	4.5	6.0	50.91	9.0	12.0	50.91
1.0	3.0	10.06	4.5	6.5	43.38	9.0	13.0	43.38
1.2	2.5	20.85	4.5	7.0	37.40	9.0	14.0	37.40
1.2	3.0	14.48	4.5	8.0	28.63	9.0	15.0	32.58
1.5	2.5	32.58	4.5	9.0	22.63	9.0	20.0	18.33
1.5	3.0	22.63	4.5	10.0	18.33	9.0	22.0	15.14
1.5	3.5	16.62	5.0	6.0	62.85	10.0	12.0	62.84
2.0	3.0	40.22	5.0	7.0	46.17	10.0	13.0	53.55
2.0	3.5	29.55	5.0	8.0	35.35	10.0	15.0	40.22
2.0	4.0	22.63	5.0	9.0	27.93	10.0	20.0	22.63
2.0	4.5	17.88	5.0	10.0	22.63	10.0	25.0	14.48
2.0	5.0	14.48	6.0	7.0	66.50	12.0	15.0	57.92
2.5	3.5	46.17	6.0	8.0	50.90	12.0	17.0	45.09
2.5	4.0	35.35	6.0	9.0	40.22	12.0	20.0	32.58
2.5	4.5	27.93	6.0	10.0	32.58	12.0	25.0	20.85
2.5	5.0	22.63	6.0	12.0	22.63	13.0	16.0	59.74
2.5	6.0	15.71	6.0	13.0	19.28	13.0	18.0	47.21
3.0	4.0	50.91	7.0	8.0	69.29	13.0	20.0	38.24
3.0	4.5	40.22	7.0	9.0	54.75	13.0	25.0	24.47
3.0	5.0	32.58	7.0	10.0	44.35	14.0	17.0	61.38
3.0	5.5	26.93	7.0	11.0	36.65	14.0	20.0	44.35
3.0	6.0	22.63	7.0	12.0	30.80	14.0	25.0	28.38
3.0	7.0	16.62	7.0	13.0	26.24	15.0	18.0	62.85
3.5	4.5	54.75	7.0	14.0	22.63	15.0	20.0	50.91
3.5	5.0	32.58	8.0	9.0	71.51	16.0	20.0	57.92
3.5	5.5	36.65	8.0	10.0	57.92	16.0	25.0	37.07
3.5	6.0	30.80	8.0	11.0	47.87	17.0	20.0	65.39
3.5	7.0	22.63	8.0	12.0	40.22	17.0	25.0	41.85
4.0	5.0	57.92	8.0	13.0	34.27	18.0	22.0	60.58
4.0	5.5	47.87	8.0	14.0	29.55	18.0	25.0	46.92
4.0	6.0	40.22	8.0	15.0	25.74	18.0	30.0	32.58
4.0	7.0	29.55	8.0	20.0	14.48	20.0	25.0	57.92
4.0	8.0	22.63	8.0	22.0	11.97	20.0	30.0	40.22
4.0	9.0	17.88	8.0	25.0	9.27			

- * 材質・板厚などにより、製作出来ないサイズがございます。
- * 違う配列パターンについてはお問い合わせ下さい。
- * 表中に無いサイズはお問い合わせ下さい。
- * ご不明な点は何なりとお問い合わせ下さい。